

## Estilo 0451 UltraSoft® 9oz Sarga

MPG S000100451

Contenido de fibra 88% algodón / 12 % Nylon de alta tenacidad

| 3x1 LH Sarga                                               | Proceso promedio | Especificaciones               | Método de prueba                   |
|------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Peso                                                       | 9.9 oz/yd        | 9.7 oz/yd <sup>2</sup> (+/-5%) | ASTM D3776                         |
| Ancho (Ancho útil)                                         | 65.0"/64.0"      | > 63.0" cortable               | ASTM D3774                         |
| Resistencia al rasgo (lbs W x F)                           | 10.1 x 11.3      | > 8.0 x >8.0                   | ASTM D1424 (ISO 13937)             |
| Resistencia a la tensión (lbs W x F)                       | 135 x 101        | > 120 x > 90                   | ASTM D5034                         |
| Encogimiento lavado(W x F)<br>Después de 5 lavadas         | 1.8% x 1.1%      | < 5.0% x < 5.0%                | ASTM 1506<br>AATCC 135-3, IV, Aiii |
| Encogimiento en el lavado (W x F)<br>Después de 10 lavadas | 2.0% x 0.8%      | < 5.0% x < 5.0%                | NFPA 2112 wash method              |
| Llama vertical, in (W x F)                                 | 2.8" x 2.8"      | ≤ 4.0" x ≤ 4.0"                | ASTM D6413                         |
| Llama vertical, in. (W x F)<br>After 100 IL                | 3.0" x 3.1"      | ≤ 4.0" x ≤ 4.0"                | ASTM D6413<br>NFPA 2112 (wash)     |
| Valoración de arco ATPV, (cal/cm <sup>2</sup> )            | 12               | ≥ 12                           | ASTM F1959                         |
| Maniquí térmico,<br>Prueba original UL , Dic 13, 2011      | 13.4%            | < 50%                          | ASTM 1930                          |
| Maniquí térmico,<br>Tercera actualización, Oct 9, 2012     | 8.3%             | < 50%                          | ASTM 1930                          |

UL® certificada con la norma NFPA 1977



Calificación de arco de acuerdo con la norma ASTM F1506 para la NFPA 70E como arco eléctrico EPP categoría 2.

Nota: Promedios "proceso" son promedios históricos; los resultados reales pueden variar según la cantidad (pero se reunirán el min.

a.

Especificaciones: Maniquí de pruebas en la Universidad de Alberta. Resistencia a la llama garantizada para la vida de la prenda (cuando se lava de acuerdo con las instrucciones de cuidado).

Estas telas son materiales innovadores, resistentes a las llamas destinados a ser utilizados en prendas de vestir que complementan el equipo de protección personal y se han diseñado para auto-extingir cuando se elimina la fuente de ignición. Se pueden usar como una capa de, pero no están destinados a ser utilizados como protección primaria en, prendas de extinción de incendios u otros productos sometidos a una exposición repetida o prolongada al calor o llama (a menos que certifica expresamente por escrito para cumplir con las regulaciones pertinentes para su uso en este tipo de prendas de extinción de incendios). Como el uso de cada cliente de nuestro producto puede ser diferente, la información que proporcionan, incluyendo, sin limitación, recomendaciones, resultados de pruebas, muestras, atención / instrucciones de etiquetado / procesamiento o asesoramiento de marketing, se proporciona de buena fe, pero sin garantía y sin asumir ninguna responsabilidad / responsabilidad. Todas las ventas son exclusivamente sujetas a nuestras condiciones generales de venta publicados en [www.milliken.com/terms](http://www.milliken.com/terms) (todos los diferentes términos / adicionales se rechazan) salvo que se acuerde expresamente lo contrario en un escrito firmado.